

嘉兴锐石化工有限公司

产品技术数据表 (TDS)

RS7917

紫外光固化水性聚氨酯丙烯酸酯乳液

概述

RS7917 是一款应用于塑胶基材的高光水性光固化产品，可广泛应用于 ABS、PC 等高光和哑光涂料中。该产品硬度高，耐磨性好，附着力佳，具有优异的耐水煮性能，是一款超低 VOC 产品。固含约 45wt%。

产品特性

1. 低气味
2. 流平好
3. 附着优异
4. 耐水煮好
5. 高硬度
6. 耐磨性好

物理性能

属性	数值	单位
粘度 (25 度)	10-600	Mpa. s
pH 值 (25 度)	7.0-10.0	
密度 (25 度)	1.0-1.1	g/ml
保质期 (月)	3	
固含量	42-46	wt%
外观	乳白色液体	

*本性能仅代表典型性能，不应被看做产品规格

存储

请置于避光、阴凉干燥处，存储稳定在 4-40° C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为 3 个月，超过 3 个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需要严格保护，避光保存，打开包装后建议一次性用完。请在使用前进行适当的过滤。

免责声明

锐石为客户提供物料安全资料表，提供有关本产品的潜在健康影响、安全处理、贮存、使用和弃置的信息。锐石鼓励客户在使用锐石产品和其它原料之前先查阅物料安全

嘉兴锐石化工有限公司

资料表，以确保人身和环境安全。为了确保锐石的产品不被滥用于非指定用途或未经测试的用途，锐石的员工可帮助客户处理生态及产品安全方面的问题。您的锐石销售代表可安排适当联络。

但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。