

## 产品技术数据表 (TDS)

## RS 8222

水性羟基丙烯酸分散体

## 概述

RS8222 是一款羟基丙烯酸分散体，具有成膜性好、附着力好、耐水煮、展色力好等特点。推荐用于底漆。

## 产品特性

- 1, 在塑胶上(PC+ABS、PC+矿粉)附着力好;
- 2, 优异的耐水煮;
- 3, 成膜性好;

## 物理性能

属性	数值	单位
外观	乳白色液体	-
粘度 (25°C)	≤3000	cP
pH 值 (25°C)	6.5-9.5	
粒径	<300	nm
固含量	45-49	wt%
羟值	50.0	mg KOH/g

\*本性能仅代表典型性能，不应被看做产品规格

组分	用量
RS 8222	37.2
DPnB	4
6% TEA	2
铝浆: DPnB(1:1)	6.4
去离子水	12
海明斯 299	0.6
Desmodur XP2655	2.6
总计	65

施工工艺: 基材清洁--喷涂底漆--烘烤, 60 °C&60 min.

锐石主要从事紫外光固化 (UV) 树脂及水性乳液的研发、制造和销售，  
旨在创造世界级的中国化工品牌

## 免责声明

锐石为客户提供物料安全资料表，提供有关本产品的潜在健康影响、安全处理、贮存、使用和弃置的信息。锐石鼓励客户在使用锐石产品和其它原料之前先查阅物料安全资料表，以确保人身和环境安全。为了确保锐石的产品不被滥用于非指定用途或未经测试的用途，锐石的员工可帮助客户处理生态及产品安全方面的问题。您的锐石销售代表可安排适当联络。

但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。

锐石主要从事紫外光固化（UV）树脂及水性乳液的研发、制造和销售，  
旨在创造世界级的中国化工品牌

地址 **ADD**: 浙江省嘉兴市华玉路 1598 号

网址 **WEBSITE**: <http://www.rstone-resin.com/>

电话/传真 **TEL/FAX**: 15067388778 0573-82203606

邮箱 **EMAIL**: zhoulel22kb@rstone-resin.com